



КЁСТЕР Реставрационный Гипсовый Ключ

Технический паспорт М 154 025

Дата публикации: 23.07.2025

Быстротвердеющая, серая крупнозернистая штукатурка, легко перерабатывается.

Функции

Быстросохнущий, крупнозернистый состав для сцепления штукатурки с полимерными добавками, предназначенный для подготовки основания при использовании реставрационных штукатурок KÖSTER, включая термостойкую реставрационную штукатурку. Обеспечивает очень хорошее сцепление даже на очень влажных и сильно засоленных основаниях.

Технические данные

Максимальный размер агрегата	3 мм
Жизнь в горшке	примерно 30 мин.
Время затвердевания	примерно 60 мин.
Пальто после	примерно 30-60 мин.
Прочность на сжатие (28 дней) Прочность	> 10 Н/мм ²
на изгиб (28 дней) Количество воды,	> 5 Н/мм ²
необходимое для смешивания	5,0 - 6,0 л

Области применения

Предназначен для создания герметизирующего слоя в качестве подготовки к нанесению реставрационных штукатурок KÖSTER на минеральные основания (кроме гипса). Через короткое время может наноситься в один или несколько слоев.

Субстрат

При ремонте каменной кладки сначала необходимо удалить всю существующую штукатурку. Швы следует зачистить на глубину примерно 2 см. Основания, насыщенные солью, обрабатываются KÖSTER Polysil TG 500. Через 30 минут можно наносить KÖSTER Restoration Plaster Key. При нанесении поверх KÖSTER NB 1 Grey или других минеральных герметизирующих растворов KÖSTER Restoration Plaster Key можно наносить после полного затвердевания раствора.

Приложение

Шпаклевка представляет собой жидкую суспензию, используемую в качестве связующего мостика между основанием и реставрационной штукатуркой. Каждый 25-килограммовый мешок содержит смесь...

5,0-6,0 л чистой питьевой воды. Налейте 5 л воды в чистую емкость для смешивания и добавляйте порошок порциями, постоянно помешивая с помощью механического миксера с низкой скоростью вращения (менее 400 об/мин). Добавляйте порциями оставшуюся воду по мере необходимости для достижения желаемой консистенции и перемешивайте до получения однородной массы. Время перемешивания составляет 3 минуты после добавления всего порошка.

Жидкость. Точное количество воды для замешивания может быть больше или меньше в зависимости от температуры, влажности и впитываемости основания. Шпаклевка имеет правильную консистенцию, когда ее легко наносить на поверхность, но она не стекает. Шпаклевку наносят на основание кистью или шпателем так, чтобы слой штукатурки был не толще 5 мм и покрывал примерно 50 % площади. Через 30-60 минут можно наносить реставрационную штукатурку.

Потребление

приблизительно 2-3 кг/м²

Уборка

После использования инструменты следует немедленно промыть водой.

Упаковка

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, основана на результатах наших исследований и практическом опыте в данной области. Все приведенные данные испытаний являются средними значениями, полученными в определенных условиях. Правильное и, следовательно, эффективное и успешное применение нашей продукции не подлежит нашему контролю. Ответственность за правильное применение с учетом специфических условий строительной площадки и за конечные результаты строительного процесса несет монтажник. Это может потребовать корректировки рекомендаций, приведенных здесь для стандартных случаев. Спецификации, разработанные нашими сотрудниками или представителями, которые выходят за рамки спецификаций, содержащихся в данном техническом руководстве, требуют письменного подтверждения. Необходимо всегда соблюдать действующие стандарты испытаний и монтажа, технические руководства и общепризнанные правила техники. Гарантия распространяется только на качество нашей продукции в рамках наших условий, но не на ее эффективное и успешное применение. Данное руководство было технически пересмотрено; все предыдущие версии недействительны.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Дизельштрассе 1-10 • D-26607 Аурих • Тел. 04941/9709-0 • info@koester.eu • www.koester.eu