



КЁСТЕР Ремонтный Раствор

Техническое описание / Арт. № W 530 025

Издано: 25/10/2018

Гидрофобный раствор для ремонта, оштукатуривания и выполнения галтелей

	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 13 W 530 EN 998-1:2010 Штукатурный раствор (R) EN 998-1:2010 ZA.1
	Прочность на сжатие после 28 дней CS IV Капиллярная активность W0 Прочность на отрыв $\geq 1,5$ МПа Плотность сухой смеси 1,50 - 1,80 кг / дм ³ Глубина проникновения воды не определено Коэффициент паропроницаемости $\mu \geq 20$ Пожаростойкость A1

Описание и свойства

Водонепроницаемый ремонтный и водозащитный штукатурный раствор с очень хорошей адгезией к старым основаниям. С добавлением КЁСТЕР Пластифицирующая Эмульсия применяется как полимербетон.

Технические характеристики

Плотность свежего раствора	ок. 1,8 кг / л
Прочность на сжатие (24 ч)	≥ 10 МПа
Прочность на сжатие (7 дней)	≥ 18 МПа
Прочность на сжатие (28 дней)	≥ 35 МПа
Прочность на растяжение при изгибе (24 ч)	$\geq 2,5$ МПа
Прочность на растяжение при изгибе (7 дней)	≥ 4 МПа
Прочность на растяжение при изгибе (28 дней)	≥ 6 МПа
Продолжение работ	через 24 часа
Модуль упругости	ок. 19000 МПа
Прочность на отрыв	свыше 1,5 МПа

Области применения

Для проведения работ по восстановлению бетонных поверхностей, для создания водонепроницаемого штукатурного слоя, для мелкого ремонта. КЁСТЕР Ремонтный Раствор применяется для устройства галтелей в углах и переходах конструкций, в том числе перед нанесением как битумных систем (КЁСТЕР Бикутан 2К, КЁСТЕР Бикутан 1К, КЁСТЕР Деуксан Профессиональный) так и минеральных систем (КЁСТЕР КД Система, КЁСТЕР НБ Проникающие и др.).

Основание

Основание должно быть прочным, чистым, без маслянных и жировых загрязнений. Для всех минеральных поверхностей. Перед выполнением галтели при наружной подземной гидроизоляции нанести КЁСТЕР НБ 1 Проникающий (расход: ~ 4 кг / м²). При нанесении штукатурным слоем рекомендуется выполнить предварительный наброс/набрызг из КЁСТЕР Ремонтный Раствор в смеси с водой и КЁСТЕР Пластифицирующая

Эмульсия (25 % от затворной воды).

Нанесение

25 кг КЁСТЕР Ремонтный Раствор замешать с 2,5 - 3,0 л воды + 800 г КЁСТЕР Пластифицирующая Эмульсия. Время жизни раствора 10 - 15 минут. Нанесение традиционным строительным инструментом. Нанесение без КЁСТЕР Пластифицирующая Эмульсия также возможно. В этом случае добавить 800 г воды.

Устройство галтелей

Нанести КЁСТЕР НБ 1 Проникающий Серый (расход: 4 кг / м²). Через 24 часа выполнить галтель (радиус 4-6 см) с помощью КЁСТЕР Ремонтный Раствор (25 кг раствора замешать с 2,5 - 3,0 л воды + 800 г КЁСТЕР Пластифицирующая Эмульсия). Еще через 24 часа нанести битумное покрытие (например, КЁСТЕР Деуксан 2К).

Расход

ок. 1,8 кг на л полости

Очистка инструмента

Сразу после применения водой.

Упаковка

W 530 025 25 кг мешок

Хранение

В сухом месте не менее 6 месяцев.

Меры предосторожности

Используйте защитные перчатки и очки.

Смотрите также

КЁСТЕР Гидросиликатный Клей СК	Арт. № M 170 020
КЁСТЕР Санирующая Штукатурка 1 Серая	Арт. № M 661 025
КЁСТЕР Санирующая Штукатурка 2 Быстрая	Арт. № M 663 030
КЁСТЕР Санирующая Штукатурка 2 Лёгкая	Арт. № M 664 020
КЁСТЕР Гидросиликатная Плита	Арт. № M 670
КЁСТЕР Эластичная Кровля	Арт. № R 238 015
КЁСТЕР Скатная Кровля	Арт. № R 260 020
КЁСТЕР КД Система	Арт. № W 219
КЁСТЕР НБ 1 Проникающий Серый	Арт. № W 221 025
КЁСТЕР НБ 2 Проникающий Белый	Арт. № W 222 025
КЁСТЕР НБ 1 Проникающий "Быстрый"	Арт. № W 223 025
КЁСТЕР НБ 4000	Арт. № W 236 025
КЁСТЕР Жидкая Пленка	Арт. № W 245
КЁСТЕР Бикутан 2К	Арт. № W 250 028
КЁСТЕР Бикутан 1К	Арт. № W 251
КЁСТЕР Деуксан 2К	Арт. № W 252 032
КЁСТЕР Деуксан Профессиональный	Арт. № W 256 032

Информация в данном техническом описании соответствует нашим знаниям и основана на последних результатах наших исследований и на нашем практическом опыте в этой области. Все приведенные тестовые данные являются усредненными показателями, которые были получены в заданных условиях. Исполнитель несет ответственность за правильность применения и за окончательный результат с учетом конкретных условий на строительной площадке. Это может потребовать внесения корректировок в приведенные здесь рекомендации для стандартных случаев. Характеристики, сделанные нашими сотрудниками или представителями, выходящие за рамки указанных здесь спецификаций, требуют письменного подтверждения. Признанные нормы, технические руководства, законы и последние достижения техники должны учитываться. Гарантия применима при соблюдении всех наших условий. Это версия технического описания переиздана; все предыдущие версии недействительны.

КЁСТЕР Пластифицирующая Эмульсия Арт. № W 710

Информация в данном техническом описании соответствует нашим знаниям и основана на последних результатах наших исследований и на нашем практическом опыте в этой области. Все приведенные тестовые данные являются усредненными показателями, которые были получены в заданных условиях. Исполнитель несет ответственность за правильность применения и за окончательный результат с учетом конкретных условий на строительной площадке. Это может потребовать внесения корректировок в приведенные здесь рекомендации для стандартных случаев. Характеристики, сделанные нашими сотрудниками или представителями, выходящие за рамки указанных здесь спецификаций, требуют письменного подтверждения. Признанные нормы, технические руководства, законы и последние достижения техники должны учитываться. Гарантия применима при соблюдении всех наших условий. Это версия технического описания переиздана; все предыдущие версии недействительны.

KÖSTER BAUCHEMIE AG - Dieselstr. 1-10 - D-26607 Aurich - Tel. +49 (0)4941 9709-0 - info@koester.eu - www.koester.eu