



КЁСТЕР Турбо Супер Пластификатор

Технический паспорт C 717 065

Дата публикации: 30.06.2025

Суперпластификатор для турбосистемы KÖSTER

Функции

Добавка для системы KÖSTER Turbo. Для регулирования консистенции раствора системы KÖSTER Turbo в соответствии с индивидуальными требованиями на строительной площадке.

Не трите глаза.

При попадании на кожу – немедленно смыть водой с мылом.

Технические данные

Цвет

желтоватый

Сопутствующие товары

КЁСТЕР Турбо Ступка F

КЁСТЕР Турбо Ступка M

КЁСТЕР Ступка Буст

Код товара C 516 Код

товара C 517 025 Код

товара C 791 010

Области применения

Пластификатор KÖSTER Turbo Super Plasticiser разжижает строительные растворы KÖSTER Turbo Mortar F и KÖSTER Turbo Mortar M, когда требуется самотекучая или самовыравнивающаяся консистенция, например, в таких областях, как...

- Заполнение опалубки без необходимости уплотнения.

- Формы и отверстия в бетонных полах

Субстрат

Основание должно быть прочным и надежным, а также свободным от веществ, препятствующих сцеплению, таких как смазка и масло. Необходимо удалить все вещества, разрушающие сцепление, такие как цементное молочко, рыхлые частицы, пыль, масло для снятия опалубки и т. д. Основание можно подготовить по мере необходимости путем дробеструйной обработки, шлифовки, щетки или подметания. Только для использования с системой KÖSTER Turbo.

Приложение

Смешайте каждый 25-килограммовый мешок раствора KÖSTER Turbo Mortar F/M с 4 литрами питьевой воды. После тщательного перемешивания медленно и равномерно всыпьте суперпластификатор KÖSTER Turbo, постоянно помешивая, и перемешивайте до достижения желаемой консистенции. Пластичная консистенция изменится на низкую вязкость. Если требуется самовыравнивающаяся консистенция, можно добавить до 0,5 литра воды.

После лечения

Процесс отверждения можно ускорить, покрыв затвердевший материал полиэтиленовой пленкой. Это снижает усадку поверхности, особенно при нанесении материала толстым слоем.

Потребление

Одна упаковка на 25 кг KÖSTER Turbo F/M

Уборка

После использования инструменты следует немедленно промыть чистой водой.

Упаковка

C 717 065

пакет 65 г

Хранилище

При хранении в сухом виде в заводской герметичной упаковке материал может храниться не менее 24 месяцев.

Безопасность

При работе с материалом надевайте защитные перчатки и очки. Соблюдайте все государственные, региональные и местные правила техники безопасности при работе с материалом.

При попадании в глаза — немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, основана на результатах наших исследований и практическом опыте в данной области. Все приведенные данные испытаний являются средними значениями, полученными в определенных условиях. Правильное и, следовательно, эффективное и успешное применение нашей продукции не подлежит нашему контролю. Ответственность за правильное применение с учетом специфических условий строительной площадки и за конечные результаты строительного процесса несет монтажник. Это может потребовать корректировки рекомендаций, приведенных здесь для стандартных случаев. Спецификации, разработанные нашими сотрудниками или представителями, которые выходят за рамки спецификаций, содержащихся в данном техническом руководстве, требуют письменного подтверждения. Необходимо всегда соблюдать действующие стандарты испытаний и монтажа, технические руководства и общепризнанные правила техники. Гарантия распространяется только на качество нашей продукции в рамках наших условий, но не на ее эффективное и успешное применение. Данное руководство было технически пересмотрено; все предыдущие версии недействительны.