



Реставрационная шпаклевка KÖSTER

Технический паспорт М 656 025

Дата публикации: 23.07.2025

Светло-серая мелкозернистая штукатурка, шпаклевка для поверхностей и армирующий раствор.

Функции

Шпаклевка для ремонта KÖSTER — это тонкослойная штукатурка, которую можно заглаживать войлоком, толщиной слоя от 2 до 10 мм.
Поверхность мелкопористая, пригодна для покраски и оклейки обоями.

Технические данные

Цвет

Плавающий (в зависимости от обстоятельств) на Светло-серый

температура)

Переутомляемый (+20 °C)

через 1 день на каждый миллиметр толщины слоя

Прочность на сжатие через 28 дней:

CS III < 7,5 Н/мм²

Плотность свежего раствора

приблизительно 0,65 кг/л

Максимальная толщина слоя в виде штукатурки.

10 мм

Время жизни раствора (+20 °C).

примерно 1 час

Максимальный размер зерна

0,8 мм

Потребность в воде на 25-килограммовый мешок. Может быть перегружен.

6,0 - 7,0 л
через 7 дней с дышащей тканью системы

Упаковка

М 656 025

мешок 25 кг

Хранилище

Храните материал в сухом месте. В оригинальной герметичной упаковке материал может храниться не менее 12 месяцев.

Безопасность

При работе с материалом используйте защитные перчатки, очки и противопылевую маску. Соблюдайте все государственные, региональные и местные правила техники безопасности при работе с материалом.

Сопутствующие товары

КЕ́СТЕР Полисил ТГ 500 КЕ́СТЕР Реставрационная Штукатурка Серая КЕ́СТЕР Реставрационная Штукатурка Белый КЕ́СТЕР Реставрационная Штукатурка Белый/Быстрый КЕ́СТЕР Реставрационная Штукатурка Белый/Светлая КЕ́СТЕР Стекловолоконная Сетка

Код товара М 111 Код товара М 661 025 Код товара М 662 025 Код товара М 663 025 Код товара М 664 020 Код товара W 411

Области применения

Шпаклевка KÖSTER Renovation Spackle особенно подходит в качестве выравнивающей и шпаклевочной смеси для минеральных оснований, а также в качестве штукатурки KÖSTER Renovation Plasters для внутренних работ в новых и старых зданиях, для ремонта внутренних стен.

Для ремонта трещин: наносить в два слоя, в центр которого встраивается армирующая сетка, а затем наносить тонкий слой штукатурки.

Субстрат

Штукатурки KÖSTER Restoration и другие минеральные основания должны быть прочными и чистыми, без масла и жира, без разделительных средств для опалубки и остатков.

Сверхвпитывающие и насыщенные солью субстраты необходимо предварительно обработать грунтовкой KÖSTER Polysil TG 500.

Не использовать на гипсовой штукатурке или гипсокартонных плитах.

Приложение

25 кг ремонтной шпаклевки KÖSTER смешивают с 6,0–7,0 литрами воды. В начале процесса смешивания ¾ воды помещают в достаточно большую емкость для смешивания, и порошок перемешивают с помощью медленно вращающегося миксера. Оставшуюся жидкость (¼) добавляют для регулирования консистенции. Процесс смешивания продолжают до получения однородной, без комков, консистенции. Время смешивания составляет приблизительно 3 минуты.

Материал наносится зубчатым шпателем с шагом 6 или 8 мм или разравнивающим шпателем слоем толщиной до 10 мм за один слой.

Примерно через 60 минут материал достаточно затвердевает и может быть обработан войлочной доской.

Потребление

приблизительно 1,4 кг/м²; на мм толщины слоя

Уборка

После использования инструменты следует немедленно промыть водой.

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, основана на результатах наших исследований и практическом опыте в данной области. Все приведенные данные испытаний являются средними значениями, полученными в определенных условиях. Правильное и, следовательно, эффективное применение нашей продукции не подлежит нашему контролю. Ответственность за правильное применение с учетом специфических условий строительной площадки и за конечные результаты строительного процесса несет монтажник. Это может потребовать корректировки рекомендаций, приведенных здесь для стандартных случаев. Спецификации, разработанные нашими сотрудниками или представителями, которые выходят за рамки спецификаций, содержащихся в данном техническом руководстве, требуют письменного подтверждения. Необходимо всегда соблюдать действующие стандарты испытаний и монтажа, технические руководства и общепризнанные правила техники. Гарантия распространяется только на качество нашей продукции в рамках наших условий, но не на ее эффективное и успешное применение. Данное руководство было технически пересмотрено; все предыдущие версии недействительны.