



KÖSTER VAP I 06

Технический паспорт SL 131 009

Дата публикации: 30.06.2025

МРА Брауншвейг - K-2300/762/16 - Классификация реакции на огонь согласно DIN ISO 13501-1:2010-01

Грунтовка для непористых оснований

Функции

Грунтовка KÖSTER VAP I 06 представляет собой однокомпонентный адгезив на водной основе, предназначенный для использования под цементными самовыравнивающимися подложками, наносимыми на непористые основания.

Грунтовка KÖSTER VAP I 06 быстро сохнет, обеспечивает превосходное сцепление и устойчива к воде и щелочам.

Технические данные

Плотность	Приблизительно 1,01 г/см³
Жизнь в горшке	Примерно 3 часа
Время сушки	1–2 часа
Точка возгорания	Нет. Невоспламеняющийся, не взрывной
Цвет	Высыхает прозрачным, зеленоватым.
Температура хранения	+10 °C – +25 °C

Области применения

KÖSTER VAP I 06 — это грунтовка для использования под цементные самовыравнивающиеся подложки, такие как KÖSTER SL Premium или KÖSTER SL Flex, наносимые на следующие ответственные основания:

Продукция KÖSTER VAP I 2000 включает сталь, террасу, мрамор, керамическую плитку, керамические и деревянные основания, а также мастичный асфальт.

Перед нанесением самовыравнивающихся или шпателем цементных материалов поверх материалов KÖSTER VAP I 2000 всегда используйте грунтовку KÖSTER VAP I 06. Не наносите грунтовку на остатки клея.

Субстрат

Основание для нанесения грунтовки KÖSTER VAP I 06 должно быть прочным, чистым, сухим, без масла, гипсовых соединений, воска, смазки, герметиков, отверждающих составов, краски, грязи, рыхлого поверхностного материала и любых загрязнений, которые могут нарушить сцепление. Слабые бетонные поверхности необходимо восстановить до прочного и надежного состояния.

Не следует проводить кислотную обработку или химическую очистку оснований перед укладкой. Температура всех оснований должна быть не ниже +10 °C перед нанесением покрытия.

Применение на деревянных основаниях:

Деревянные основания должны быть постоянно сухими, чтобы избежать повреждений, вызванных деформацией, влагой или плесенью. Под конструкцией должна быть обеспечена достаточная вентиляция, особенно в случае паронепроницаемых напольных покрытий. Не наносите грунтовку KÖSTER VAP I 06 на деревянные полы, где влага может проникать из-под конструкции. Удалите воск, чистящее средство и другие остатки при нанесении материала на деревянные полы. При необходимости отшлифуйте поверхность. Полностью отшлифуйте лакированное покрытие древесины и удалите пыль пылесосом. Незакрепленные или прибитые гвоздями деревянные доски необходимо надежно закрепить шурупами, чтобы предотвратить любое движение основания. Открытые или широкие стыки между досками, дефекты и пустоты необходимо заполнить акриловой шпаклевкой или другим подходящим материалом.

При укладке керамической плитки поверх грунтовки следует уложить износостойкую ткань с размером ячейки менее 6 мм, например, стекловолоконную сетку KÖSTER. Максимальный размер плитки и панелей составляет 60 см x 60 см.

Загрунтуйте подготовленную деревянную основу грунтовкой KÖSTER VAP I 06. Расход: около 100 г/м².

При нанесении KÖSTER SL Flex на деревянные основания минимальная толщина слоя составляет 10 мм.

Применение на покрытиях KÖSTER VAP I и металлических подложках:

Удалите все загрязнения и пыль с помощью пылесоса. Обезжирьте металлические поверхности. Коррозию необходимо удалить до чистого металла.

Расход: приблизительно 50-70 г/м².

Применение на террасе, мраморе, керамической и каменной плитке:

Удалите плохо приклеенные покрытия, старые средства по уходу, грязь и пыль. Проведите постукиванием по полостям, чтобы обнаружить полости под ранее установленными покрытиями.

Расход: приблизительно 50-70 г/м².

Применение на прочном мастичном асфальте:

Удаляет рыхлый материал, грязь и пыль.

Расход: приблизительно 50–100 г/м².

Приложение

Энергично встряхните емкость или тщательно перемешайте.

Нанесите тонкий, ровный слой грунтовки на основание с помощью поролонового валика. Не оставляйте незакрепленных участков. Избегайте образования луж и чрезмерного скопления грунтовки. Высокая влажность и низкие температуры могут увеличить время высыхания. Последующее нанесение цементных материалов можно начинать после высыхания грунтовки, но не позднее чем через 24 часа.

Потребление

приблизительно 50–100 г/м² (в зависимости от характеристик субстрата)

Уборка

После использования инструменты следует немедленно промыть водой.

Упаковка

SL 131 001
SL 131 009

бутылка 1 кг

9,5-килограммовая канистра

Хранилище

Хранить материал при температуре от +10 °C до +25 °C в сухом месте. Избегать хранения под прямыми солнечными лучами. При хранении в оригинальных герметично закрытых контейнерах KÖSTER VAP I 06 может храниться не менее 1 года.

Безопасность

При обработке материала необходимо соблюдать все государственные, региональные и местные правила техники безопасности.

Сопутствующие товары

KÖSTER VAP I 2000
KÖSTER VAP I 2000 UFS
KÖSTER SL Премиум
KÖSTER SL
Сетка из стекловолокна KÖSTER

Код товара СТ 230 Код
товара СТ 234 Код
товара SL 280 025 Код
товара SL 281 025 Код
товара W 411

Информация, содержащаяся в данном техническом паспорте, основана на результатах наших исследований и практическом опыте в данной области. Все приведенные данные испытаний являются средними значениями, полученными в определенных условиях. Правильное и эффективное и успешное применение нашей продукции не подлежит нашему контролю. Ответственность за правильное применение с учетом специфических условий строительной площадки и за конечные результаты строительного процесса несет монтажник. Это может потребовать корректировки рекомендаций, приведенных здесь для стандартных случаев. Спецификации, разработанные нашими сотрудниками или представителями, которые выходят за рамки спецификаций, содержащихся в данном техническом руководстве, требуют письменного подтверждения. Необходимо всегда соблюдать действующие стандарты испытаний и монтажа, технические руководства и общепризнанные правила техники. Гарантия распространяется только на качество нашей продукции в рамках наших условий, но не на ее эффективное и успешное применение. Данное руководство было технически пересмотрено; все предыдущие версии недействительны.