



KÖSTER SL Primer

Технический паспорт SL 189

По состоянию на 23 июля 2025 года

МРА Брауншвейг - K-2300/763/16 - Классификация по огнестойкости согласно DIN ISO 13501-1:2010-01

Глубокая грунтовка для выравнивающих смесей KÖSTER SL для бетонных и стяжечных оснований.

Характеристики

Грунтовка KÖSTER SL Primer — это прозрачная, низковязкая грунтовка на основе стирол-бутадиена со слегка липкой поверхностью. KÖSTER SL Primer снижает впитываемость минерального бетона и стяжек, а также выравнивает неравномерность впитываемости в пределах пола. Она также уменьшает образование пузырьков воздуха при нанесении самовыравнивающихся напольных смесей KÖSTER. KÖSTER SL Primer не содержит растворителей, пластификаторов и наполнителей. Она водостойкая, то есть не смывается и не стекает под дождем после нанесения.

Технические данные

плотность температуры	мин. +5 °C
обработки	приблизительно 1,03 г/см³
Цвет	зеленоватый
Поверхность (высохшая) может быть повторно обработана после	Да, немного липко. примерно 3 часа

Области применения

Предназначен для использования на сухих бетонных и стяжечных основаниях. Снижает впитываемость основания и повышает его прочность. Грунтовка KÖSTER SL используется в сочетании с выравнивающими смесями для пола KÖSTER SL.

Подпочва

Подпочва должен жизнеспособный, сухой и бесплатно от Основание должно быть очищено от компонентов, снижающих адгезию, пыли, масел и смазок. Подготовьте основание по мере необходимости, используя пескоструйную обработку, фрезерование или щетку. Не обрабатывайте основание кислотами. Оставьте существующие швы как есть и не переделывайте их. Загрунтуйте бетонные и стяжные основания грунтовкой KÖSTER SL Primer, чтобы обеспечить открытые поры, перед нанесением самовыравнивающихся составов KÖSTER SL. Минимальная прочность сцепления основания на растяжение для зон с интенсивным движением: 1,5 Н/мм².

обработка

Грунтовку KÖSTER SL можно наносить кистью или распылителем. Ее следует равномерно распределять по бетонному/стяжечному основанию. Избегайте излишков и луж, чтобы обеспечить грунтовку с открытыми порами. Грунтовка высыхает прозрачной, по ней можно ходить, и она готова к повторному нанесению примерно через 3 часа (при температуре окружающей среды: около +20 °C). Во время отверждения температура окружающей среды и основания не должна опускаться ниже +5 °C.

потребление

Примерно от 50 до 150 г/м² в зависимости от впитывающей способности субстрата.

Очистка оборудования

Сразу после использования с водой.

Форма упаковки/доставки

SL 189 005

5-килограммовый контейнер

хранилище

Хранить не менее 12 месяцев в герметично закрытых контейнерах, защищенных от замерзания.

Безопасность

Избегайте попадания в глаза (наденьте защитные очки).

Сопутствующие товары

KÖSTER SL Premium
KÖSTER SL
KÖSTER SL Protect

Артикул № SL 280 025

Артикул № SL 281 025

Артикул № SL 286 025

Информация, представленная в данном техническом описании, основана на нашем опыте и результатах исследований, насколько нам известно. Однако она не является обязательной и не освобождает пользователя от ответственности за адаптацию и проверку продукции для конкретных строительных проектов, предполагаемого использования и местных условий. Все предоставленные данные испытаний и анализы представляют собой лишь средние значения, полученные в определенных условиях. Любая информация или рекомендации наших сотрудников или представителей, выходящие за рамки информации, представленной в данном техническом описании, требуют письменного подтверждения. Применяются соответствующие стандарты, технические описания, правовые нормы и общепринятые инженерные практики. Мы не можем контролировать правильность и, следовательно, успешность обработки нашей продукции. Поэтому мы можем гарантировать качество нашей продукции только в рамках наших условий, но не ее успешность. Данное техническое описание было технически пересмотрено; предыдущие версии больше недействительны.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Дизельштрассе 1-10 • D-26607 Аурих • Тел. +49 4941/9709-0 • info@koester.eu • www.koester.eu