



KÖSTER BD Flex-Band K 120

Технический паспорт В 931

По состоянию на 22 июля 2025 года

- протестировано в соответствии со стандартом DIN EN 14891 в рамках системы KÖSTER BD.

Высокоэластичная, похожая на резину герметизирующая лента для швов, 0,6 мм x 120 мм

Характеристики

Тонкий, высококачественный Эластомерная герметизирующая лента для швов. К Предназначен для соединения гидроизоляционных материалов в местах, подверженных образованию трещин. KÖSTER BD Flex-Band K 120 устойчив к разбавленным кислотам, щелочам и солевым растворам.

Технические данные

Внутренняя ширина	70 мм
Внешняя ширина	120 мм
Толщина соединительной ленты	0,6 мм
Цвет	серый
Давление разрыва	1,5 бар
Поведение при воздействии озона, поведение при воздействии ультрафиолетового излучения, устойчивость к давлению воды, устойчивость к перепадам температуры.	прочный (уровень 0) стабильный (оценка 3-4) до 1,5 бар от -20 °C до +90 °C

Области применения

Для обеспечения однородного сцепления поверхностных герметиков (например, KÖSTER BD 50, KÖSTER NB Elastic grey, KÖSTER Roof Flex) в местах, подверженных растрескиванию.

Для герметизации строительных швов в ванных комнатах, душевых, на балконах и т. д.

Лента KÖSTER BD Flex-Band K 120 используется в системе KÖSTER BD в соответствии со стандартом DIN EN 14891 в качестве уплотнительной ленты для стыков стен и полов или в угловых зонах.

обработка

Основание грунтуется грунтовкой KÖSTER BD 50. После выдержки не менее 3 часов наносится первый слой KÖSTER BD 50. Лента KÖSTER BD Flex-Band K 120 вдавливаются в первый, еще влажный слой KÖSTER BD 50 в местах перехода стены/пола и в угловых зонах и прижимается. После высыхания первого слоя края ткани с обеих сторон также обрабатываются при нанесении второго слоя KÖSTER BD 50, обеспечивая полное интегрирование ленты в гидроизоляционную мембрану.

Лента KÖSTER BD Flex-Band K 120 укладывается поверх стыков или трещин, которые необходимо заделать, при этом края ткани с обеих сторон встраиваются в центр герметизирующего слоя. Эластичная пластиковая полоса остается свободной и, таким образом, может компенсировать движения строительной конструкции.

Швы и трещины размером более 3 мм необходимо предварительно заполнить подходящим материалом (например, шпаклевкой для швов KÖSTER FS-V или FS-H) или ввести эластичным раствором (например, KÖSTER IN 2).

Форма упаковки/доставки

Б 931 010	рулон 10 м
Б 931 050	рулон 50 м

хранилище

Хранить в сухом месте при комнатной температуре не менее 24 месяцев.

Информация, представленная в данном техническом описании, основана на нашем опыте и результатах исследований, насколько нам известно. Однако она не является обязательной и не освобождает пользователя от ответственности за адаптацию и проверку продукции для конкретных строительных проектов, предполагаемого использования и местных условий. Все предоставленные данные испытаний и анализы представляют собой лишь средние значения, полученные в определенных условиях. Любая информация или рекомендации наших сотрудников или представителей, выходящие за рамки информации, представленной в данном техническом описании, требуют письменного подтверждения. Применяются соответствующие стандарты, технические описания, правовые нормы и общепринятые инженерные практики. Мы не можем контролировать правильность и, следовательно, успешность обработки нашей продукции. Поэтому мы можем гарантировать качество нашей продукции только в рамках наших условий, но не ее успешность. Данное техническое описание было технически пересмотрено; предыдущие версии больше недействительны.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Дизельштрассе 1-10 • D-26607 Аурпих • Тел. +49 4941/9709-0 • info@koester.eu • www.koester.eu