



KÖSTER CT 327 1-K Герметик

Технический паспорт CT 327 005

По состоянию на 23 июля 2025 года

Сертификат испытаний (№ 12 10459-S/210) MPI Adendorf, индивидуальное испытание на сопротивление скольжению в соответствии с DIN 51130, 02/2014 и правилом DGUV 108-003; с KÖSTER CT 227 1-K-силаном; сопротивление скольжению R 10.
Сертификат испытаний (№ 12 9939-S/20) MPI Adendorf, индивидуальное испытание на сопротивление скольжению в соответствии с DIN 51130, 02/2014 и правилом DGUV 108-003; с KÖSTER CT 227 1-K-силаном; сопротивление скольжению R 12.

Однокомпонентное, гибкое, устойчивое к УФ-излучению и атмосферным воздействиям, не содержащее растворителей, прозрачное финишное покрытие для легких и средних механических и химических нагрузок.

Характеристики

KÖSTER CT 327 1-K-Sealer — это устойчивое к УФ-излучению и атмосферным воздействиям, гибкое, не содержащее растворителей, прозрачное финишное покрытие, предназначенное для легких и средних механических и химических нагрузок. KÖSTER CT 327 1-K-Sealer легко наносится.

Технические данные

последовательность	приблизительно 100 мПа·с (+23 °C)
плотность	приблизительно 1,0 г/см³
Цвет	прозрачный, глянцевый
Температура обработки	мин. +5 °C
Время обработки (+23 °C)	примерно 1 час

Области применения

Финишное покрытие для системы KÖSTER CT 227 1-K-Silan, поставляемое с цветовыми образцами KÖSTER контрастного или полноцветного покрытия.

Подпочва

Предварительно высушите или слегка увлажните, удалите застоявшуюся воду, очистите от рыхлых частиц, масла и жира.

обработка

Готовый к применению материал наносится в два слоя валиком или кистью KÖSTER крест-накрест. Для нанесения одного слоя требуется 0,1–0,2 кг однокомпонентного герметика KÖSTER CT 327. Второй слой можно наносить после того, как первый слой полностью высохнет и перестанет липнуть.

потребление

приблизительно 0,1–0,2 кг/м²/слой (требуется 2 слоя)

Очистка оборудования

Сразу после использования с универсальным чистящим средством KÖSTER.

Форма упаковки/доставки

КТ 327 005

Ведро 5 кг

хранилище

Хранить в защищенном от инея месте при температуре от +5 °C до +25 °C. Срок годности в герметично закрытых контейнерах составляет не менее шести месяцев. После частичного извлечения контейнер необходимо немедленно закрыть повторно, перевернув его один раз вверх дном, чтобы герметизировать крышку изнутри.

Безопасность

Содержит диизоцианат. В соответствии с законодательством ЕС о химических веществах (REACH), Регламент 1907/2006, Приложение XVII, с 24 августа 2023 года требуется обучение специалистов по использованию данного продукта.

Промышленные потребители обязаны соблюдать правила безопасного использования диизоцианатов. Учебные материалы можно найти по адресу: Дополнительную информацию можно найти на сайте <https://safeusediisocyanates.eu/>. Носите защитную одежду, закрывающую руки и ноги, или защитный костюм. При работе в замкнутых пространствах или на высоте надевайте капюшоны или шапочки. Используйте подходящие защитные перчатки (например, нитриловые перчатки) и защитные очки.

Разнообразный

Жидкие пластмассы реагируют на колебания температуры изменением вязкости и затвердеванием. Нанесение покрытий следует проводить только при понижении или постоянной температуре. Низкие температуры приводят к замедлению отверждения, в то время как высокие температуры и большие объемы материала приводят к ускорению отверждения. Покрытия необходимо защищать от любых видов влаги до полного высыхания. В зависимости от состава резиновой смеси производителя шин и других факторов окружающей среды, нельзя полностью исключить изменение цвета покрытия при контакте с шинами.

Сопутствующие товары

KÖSTER CT 227 1-K-Силан

KÖSTER Цветные Чипы

KÖSTER меховой валик 250 мм KÖSTER

меховой валик 150 мм KÖSTER

универсальное чистящее средство

Артикул № CT 227

Артикул № CT 429

Артикул № CT 916

Артикул № CT 917

Артикул № X 910 010

Информация, представленная в данном техническом описании, основана на нашем опыте и результатах исследований, насколько нам известно. Однако она не является обязательной и не освобождает пользователя от ответственности за адаптацию и проверку продукции для конкретных строительных проектов, предполагаемого использования и местных условий. Все предоставленные данные испытаний и анализы представляют собой лишь средние значения, полученные в определенных условиях. Любая информация или рекомендации наших сотрудников или представителей, выходящие за рамки информации, представленной в данном техническом описании, требуют письменного подтверждения. Применяются соответствующие стандарты, технические описания, правовые нормы и общепринятые инженерные практики. Мы не можем контролировать правильность и, следовательно, успешность обработки нашей продукции. Поэтому мы можем гарантировать качество нашей продукции только в рамках наших условий, но не ее успешность. Данное техническое описание было технически пересмотрено; предыдущие версии больше недействительны.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Дизельштрассе 1-10 • D-26607 Аурих • Тел. +49 4941/9709-0 • info@koester.eu • www.koester.eu