



КЁСТЕР КВ-Рох Приспособление для позиционирования

Тиксотропные агенты для эпоксидных смол KÖSTER

Характеристики

Добавление регулирующего агента KÖSTER KB-Roh делает реакционные смолы KÖSTER стабильными и пригодными для нанесения шпателем.

Сопутствующие товары

KÖSTER CT 121
KÖSTER MS-Flexfolie

Номер изделия: СТ 121

Артикул № W 200

Технические данные

Цвет:

белый

объемная плотность

0,08 г/см³

Форма доставки:

пудра

Области применения

Загуститель KÖSTER KB-Roh следует смешивать с эпоксидными смолами KÖSTER (например, KÖSTER CT 121) или с пленкой KÖSTER MS-Flex. Он используется для отделки выступающих конструктивных элементов, например, в цокольном этаже, на ступенях лестниц и т. д.

обработка

Загуститель KÖSTER KB-Roh добавляется к смешанному материалу порциями с помощью медленно вращающегося мешалки до достижения желаемой консистенции. Общую информацию по обработке реактивных смол см. в соответствующих технических паспортах.

потребление

В зависимости от области применения, от 1% до 6%.

Значения расхода могут варьироваться в зависимости от вяжущего и уклона и, например, для KÖSTER CT 121 (+20 °C)

Небольшой или средний уклон: приблизительно 1% по массе;

массе; крутой уклон: приблизительно 2–4% по массе.

Поверхности стен (вертикальные): приблизительно 5% по массе.

Показатели расхода KÖSTER MS-Flexfolie на наклонных поверхностях (+20 °C) составляют приблизительно 2–4% по массе.

Поверхности стен (вертикальные): до 6% по массе

Он добавленные суммы отличаться каждый после температура тот

Реактивная смола. При температуре выше +20 °C может потребоваться больше загустителя KÖSTER KB-Roh, при температуре ниже +20 °C — меньше.

Форма упаковки/доставки

КТ 764 001

Ведро 1 кг

КТ 764 008

мешок 8 кг

хранилище

При хранении в сухом и защищенном от мороза месте срок хранения составляет не менее 2 лет.

Безопасность

При работе с продуктом необходимо использовать соответствующие нитриловые перчатки, защитные очки, средства защиты от брызг и одежду с длинными рукавами.

Разнообразный

Добавление загустителя KÖSTER KB-Roh изменяет технологические свойства (время обработки и время сушки).

Информация, представленная в данном техническом описании, основана на нашем опыте и результатах исследований, насколько нам известно. Однако она не является обязательной и не освобождает пользователя от ответственности за адаптацию и проверку продукции для конкретных строительных проектов, предполагаемого использования и местных условий. Все предоставленные данные испытаний и анализы представляют собой лишь средние значения, полученные в определенных условиях. Любая информация или рекомендации наших сотрудников или представителей, выходящие за рамки информации, представленной в данном техническом описании, требуют письменного подтверждения. Применяются соответствующие стандарты, технические описания, правовые нормы и общепринятые инженерные практики. Мы не можем контролировать правильность и, следовательно, успешность обработки нашей продукции. Поэтому мы можем гарантировать качество нашей продукции только в рамках наших условий, но не ее успешность. Данное техническое описание было технически пересмотрено; предыдущие версии больше недействительны.