



KÖSTER FS Primer 2K

Технический паспорт J 139 200

По состоянию на 23 июля 2025 года

Связующее вещество для шпатлевки KÖSTER FS-V и FS-H на сухих и слегка влажных основаниях.

	KÖSTER BAUCHEMIE AG Дизельштрассе 1-10, 26607 Аурих 18 J 139 EN 14188-4 Грунтовка на основе смолы для холодный процесс Герметики для швов (Многокомпонентный-Букварь)
Однородность плотность ВЯЗКОСТЬ Устойчивость к щелочам Поведение испарения точка возгорания	гомоген 1,1 г/см ³ 400 мз/с ± 15% щелочестойчивость 1% (60 мин, ±1%) 1% (90 мин, ±1%) > +160 °C

Характеристики

KÖSTER FS Primer 2K — это быстросохнущий, бесцветный, не содержащий растворителей, двухкомпонентный связующий агент и отвердитель для кромок швов, предназначенный для последующей обработки шпатлевкой для швов KÖSTER Joint Filler FS-H и FS-V. Он связывает пыль и устойчив к омылению. Низкая вязкость позволяет ему глубоко проникать в основания, стабилизируя и затвердевая их.

Технические данные

Соотношение смешивания	2:1 по весовой категории
ВЯЗКОСТЬ	низкая вязкость
плотность	приблизительно 1,1 г/см ³ (при +20 °C)
Время обработки	примерно 12 мин. (при +20 °C)
Температура обработки, время сушки	°C) в диапазоне от +5 °C до +30 °C
(до образования липкой массы)	примерно через 3 часа.
пересмотр	примерно через 4 часа.

Области применения

Связующее вещество для полисульфидных герметиков для швов.

Подпочва

Поверхность должна быть сухой или слегка влажной, но без водяной пленки. Не должна содержать силикона, рыхлых частиц, масел и жиров. Для очистки поверхностей рекомендуется использовать чистящие средства на водной и растворительной основе, растворяющие грязь и жир; при необходимости – очистка горячим паром, легкая шлифовка или пескоструйная обработка для придания шероховатости.

обработка

Компоненты необходимо тщательно перемешать до получения однородной консистенции. Чтобы избежать ошибок при перемешивании, необходимо перелить смесь в новую емкость и перемешать еще раз.

Грунтовка KÖSTER FS Primer 2K наносится и равномерно распределяется тонким слоем кистью.

После выдержки в течение приблизительно 4 часов можно проводить последующую обработку филлером для суставов KÖSTER FS-H и/или FS-V. Контейнер необходимо полностью опорожнить.

потребление

приблизительно 150-250 г/м², что соответствует 10-20 г/погонный метр шва.

Очистка оборудования

Сразу после использования с универсальным чистящим средством KÖSTER.

Форма упаковки/доставки

J 139 200

комбинированная упаковка 200 г

хранилище

Хранить в плотно закрытых контейнерах при температуре +10 от °C до +25 °C не менее 12 месяцев.

Безопасность

Наденьте защитные перчатки и защитные очки. Обеспечьте надлежащую вентиляцию.

Разнообразный

Реактивные смолы реагируют на колебания температуры изменением вязкости или адгезии. Поэтому необходимо соблюдать указанный диапазон рабочих температур. Время работы и отверждение зависят от температуры. Остаточные количества материала могут выделять значительное количество тепла. Поэтому контейнер всегда должен быть полностью опорожнен. Не храните открытые контейнеры в закрытых помещениях.

Сопутствующие товары

KÖSTER Заполнитель швов FS-V чёрный	Номер изделия: J 231
KÖSTER Заполнитель швов FS-H чёрный	Номер изделия: J 232
KÖSTER Заполнитель швов FS-V серый KÖSTER	Номер изделия: J 233
Заполнитель швов FS-H серый KÖSTER Способ герметизации подвала	Номер изделия: J 234
Универсальное чистящее средство KÖSTER	Артикул № W 219
	Артикул № X 910 010

Информация, представленная в данном техническом описании, основана на нашем опыте и результатах исследований, насколько нам известно. Однако она не является обязательной и не освобождает пользователя от ответственности за адаптацию и проверку продукции для конкретных строительных проектов, предполагаемого использования и местных условий. Все предоставленные данные испытаний и анализы представляют собой лишь средние значения, полученные в определенных условиях. Любая информация или рекомендации наших сотрудников или представителей, выходящие за рамки информации, представленной в данном техническом описании, требуют письменного подтверждения. Применяются соответствующие стандарты, технические описания, правовые нормы и общепринятые инженерные практики. Мы не можем контролировать правильность и, следовательно, успешность обработки нашей продукции. Поэтому мы можем гарантировать качество нашей продукции только в рамках наших условий, но не ее успешность. Данное техническое описание было технически пересмотрено; предыдущие версии больше недействительны.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Дизельштрассе 1-10 • D-26607 Аурих • Тел. +49 4941/9709-0 • info@koester.eu • www.koester.eu