



KÖSTER Joint Tape 250

Технический паспорт J 420

По состоянию на 1 июля 2025 года

- Сертификат испытаний (abP) Генерального строительного управления (МАР) Брауншвейга - KÖSTER NB 4000 для использования в качестве наружной гидроизоляции строительных швов, контролируемых поперечных сечений трещин и переходов на бетонных элементах с высокой водонепроницаемостью в соответствии с административным регламентом «Технические строительные нормы и правила», пункт С.3.30 от 6 июня 2024 г.
- Протокол испытаний от MPA Braunschweig - Подтверждение пригодности герметизирующих растворов KÖSTER NB 4000 в качестве герметизирующего материала для гидроизоляции строительных швов, контролируемых поперечных сечений трещин и переходов в бетонных элементах или на них с повышенной водонепроницаемостью в соответствии с PG-FBB, Часть 1 (2020-5), протокол испытаний № 1204/405/23-1 от 30 мая 2024 г.
- Протокол испытаний от MPA Braunschweig - Определение щелочестойкости, протокол испытаний № 1204/405/23-2 от 6 июня 2024 г.

Высокоэластичная герметизирующая лента для усиления деформационных, компенсационных, соединительных и стыковых швов в зданиях.

Характеристики

KÖSTER Joint Tape 250 — это соединительная лента, ламинированная флисом с обеих сторон. На стороне, обращенной от строительного элемента, флис открыт примерно на 2 см в центре соединительной ленты. Высокоэластичный армирующий слой с высоким продольным и поперечным удлинением изготовлен из каучука NBR, имеет ширину 10 см и расположен по центру соединительной ленты. KÖSTER Joint Tape 250 образует прочное соединение с основной гидроизоляционной мембраной и поэтому не требует дополнительного механического крепления. В своем армирующем слое он водонепроницаем и устойчив к УФ-излучению, атмосферным воздействиям, разбавленным кислотам и щелочам. Сам флис также может быть отделан штукатурными системами в месте соединения стены и пола.

Технические данные

Ширина соединительной ленты	примерно 25 см
Широкое армирование	примерно 10 см
Базовое подкрепление	Резина BR
Толстое армирование	приблизительно 0,7 мм
Термостойкость	от -10 °C до +90 °C
Длина рулона	50 м
Цвет	Резина: серый
Длина перекрытия	не менее 5 см

Области применения

Лента для швов KÖSTER Joint Tape 250 может использоваться для усиления герметизации в зонах подвижности, расширения, соединения и межслойных швов в сочетании с толстыми битумными покрытиями KÖSTER (например, KÖSTER Deuxan 2K-Spachteldicht, KÖSTER Bikuthan 2K), эластичными герметизирующими растворами/реактивными герметиками, такими как KÖSTER NB Elastik grey и KÖSTER NB 4000, KÖSTER 21 и KÖSTER MS Flexfolie. Вместе с KÖSTER NB 4000 это общепризнанная строительная система для гидроизоляции строительных швов, контролируемых трещин и переходов в бетонных элементах или на них с повышенной водостойкостью. Кроме того, лента для швов KÖSTER Joint Tape 250 может использоваться в сочетании с KÖSTER Roof Flex, KÖSTER BD 50 и KÖSTER KBE Liquid Membrane. Она также может использоваться для усиления краевых участков при применении с системами покрытий KÖSTER, такими как KÖSTER CT 227 1-Component Silane и KÖSTER CT 215 Universal Floor с KÖSTER Filler Fine.

Подпочва

Подготовка основания должна проводиться в соответствии с используемыми продуктами. Необходимо соблюдать требования соответствующих технических паспортов. В частности, любые дефекты необходимо заполнить и выровнять заподлицо с поверхностью, например, с помощью герметизирующего раствора KÖSTER WU, перед установкой. Основой для соединительной ленты KÖSTER 250 является первый, наносимый слой используемого материала.

обработка

Лента для швов KÖSTER Joint Tape 250 укладывается без пустот в первый слой используемого материала. Лента должна располагаться по центру шва, который необходимо закрыть. Как правило, лента KÖSTER Joint Tape 250 полностью покрывается вторым слоем материала, за исключением открытой центральной части шириной 2 см. Необходимо обеспечить перекрытие не менее 5 см между концами ленты. Открытая центральная часть шириной 2 см расположена со стороны, обращенной от строительного элемента. Используйте максимально длинные непрерывные участки мембраны. В местах пересечения стыков герметизирующий материал должен быть полностью погружен только в перекрывающиеся участки.

Форма упаковки/доставки

J 420 050 рулон 50 м

хранилище

При хранении в сухом месте, в оригинальной упаковке, продукт может храниться не менее 2 лет.

Сопутствующие товары

KÖSTER BD 50	Артикул № B 290 010
КЁСТЕР СТ 215 Универсальный	Артикул № СТ215
пол КЁСТЕР СТ 221	Артикул № СТ 221
КЁСТЕР СТ 227 1-К-Силан КЁСТЕР	Артикул № СТ 227
Наполнитель Мелкий	Артикул СТ 710 020
KÖSTER Roof Flex	Артикул R 260 020
KÖSTER MS-Flexfolie	Артикул W200
КЁСТЕР 21	Артикул № W 210 020
KÖSTER NB Эластичный	Артикул № W 233 033
серый KÖSTER NB 4000	Артикул № W 236 025
КЁСТЕР КБЕ жидкая пленка	Артикул № W245
КЁСТЕР Бикутан 2K	Артикул № W 250 028
KÖSTER Deuxan 2K	Артикул № W 252 032
KÖSTER Затвердевающий раствор WU	Артикул № W534 025

Информация, представленная в данном техническом описании, основана на нашем опыте и результатах исследований, насколько нам известно. Однако она не является обязательной и не освобождает пользователя от ответственности за адаптацию и проверку продукции для конкретных строительных проектов, предполагаемого использования и местных условий. Все предоставленные данные испытаний и анализы представляют собой лишь средние значения, полученные в определенных условиях. Любая информация или рекомендации наших сотрудников или представителей, выходящие за рамки информации, представленной в данном техническом описании, требуют письменного подтверждения. Применяются соответствующие стандарты, технические описания, правовые нормы и общепринятые инженерные практики. Мы не можем контролировать правильность и, следовательно, успешность обработки нашей продукции. Поэтому мы можем гарантировать качество нашей продукции только в рамках наших условий, но не ее успешность. Данное техническое описание было технически пересмотрено; предыдущие версии больше недействительны.