



крем для фасада KÖSTER

Технический паспорт, стр. 200

По состоянию на 23 июля 2025 года

Водоотталкивающий пропитывающий крем для минеральных строительных материалов

	KÖSTER BAUCHEMIE AG Дизельштрассе 1-10, 26607 Аурих 13 П 200 EN 1504-2: ZA. 1d и ZA. 1e Средство для защиты поверхности - импрегнация Защита от проникновения веществ (1.2)
Линейная усадка	НПД
Коэффициент теплового расширения, поперечное сечение	НПД
CO ₂ -Проницаемость	НПД
Паропроницаемость, капиллярное действие, водопоглощение и водопроницаемость	НПД
Проникновение	Класс I
Сопротивление против	НПД
Температурный шок	
Устойчивость к химическим веществам.	НПД
Опасные вещества.	НПД

Характеристики

Высококачественная фасадная пропитка для кирпича, клинкера, натурального камня и минеральной штукатурки. Благодаря высокой щелочестойкости подходит также для свежих минеральных оснований. Кремообразная, стабильная консистенция и, как следствие, легкость нанесения валиком минимизируют подтеки и разбрызгивание. Фасадный крем KÖSTER защищает здания от проливного дождя и воды, оставшаяся при этом паропроницаемым. Фасадный крем KÖSTER устойчив к морозу и воздействию противогололедных солей.

Технические данные

Цвет	молочный, белый, кремовый, прозрачный
Активный ингредиент в основе	Полисилоксан, без растворителей
Содержание активного ингредиента	25%
ВЯЗКОСТЬ	100 000 мПа·с
Температура обработки:	от +5 °C до +30 °C
влагозащитный	примерно через 20 минут (+20 °C)
плотность	1,0 г/см ³
точка возгорания	> +100 °C

Области применения

Для водоотталкивающей пропитки впитывающих минеральных оснований, таких как кирпич, неглазурованный облицовочный кирпич и клинкерный кирпич, кирпич из силиката кальция, штукатурка, растворы и натуральный камень.

Подпочва

Сухое или слегка влажное, чистое, без трещин размером более 0,3 мм и дефектов. Перед нанесением водоотталкивающего средства необходимо удалить загрязнения или вредные солевые отложения. Краска или другие покрытия, а также любые остатки чистящих средств должны быть полностью удалены. Трещины или

Перед нанесением фасадного крема необходимо удалить или восстановить все поврежденные растворные швы. Невпитывающие поверхности, такие как мрамор или глазурированный кирпич, не подходят для пропитки фасадным кремом KÖSTER.

обработка

Нанесите средство равномерно за один раз с помощью валика или безвоздушного распылителя. Накройте брезентом участки, которые не подлежат пропитке, такие как окна, двери и т. д. Цвет основания может усилиться после обработки фасадным кремом KÖSTER; поэтому следует провести предварительные тесты на образце (примерно 1 м²).

потребление

приблизительно 0,1–0,25 л/м² в зависимости от впитывающей способности субстрата.

Перед началом пропитки рекомендуется всегда создавать тестовый участок, чтобы определить необходимое количество пропиточного средства и проверить эффективность продукта.

Очистка оборудования

Сразу после использования с водой.

Форма упаковки/доставки

П 200 005	5-литровое ведро
П 200 015	15-литровое ведро

хранилище

В оригинальной герметичной упаковке может храниться не менее 1 года.

Сопутствующие товары

KÖSTER ремонтная штукатурка серая	Артикул № M 661 025
KÖSTER ремонтная штукатурка белая	Артикул № M 662 025
KÖSTER Штукатурка для ремонта белый/быстрый	Артикул № M 663 025
KÖSTER Штукатурка для ремонта белый/светлый	Артикул № M 664 020
KÖSTER Штукатурка для ремонта серый/светлый	Артикул № M 666 020
KÖSTER Силоксан	Артикул № P240 010

Информация, представленная в данном техническом описании, основана на нашем опыте и результатах исследований, насколько нам известно. Однако она не является обязательной и не освобождает пользователя от ответственности за адаптацию и проверку продукции для конкретных строительных проектов, предполагаемого использования и местных условий. Все предоставленные данные испытаний и анализы представляют собой лишь средние значения, полученные в определенных условиях. Любая информация или рекомендации наших сотрудников или представителей, выходящие за рамки информации, представленной в данном техническом описании, требуют письменного подтверждения. Применяются соответствующие стандарты, технические описания, правовые нормы и общепринятые инженерные практики. Мы не можем контролировать правильность и, следовательно, успешность обработки нашей продукции. Поэтому мы можем гарантировать качество нашей продукции только в рамках наших условий, но не ее успешность. Данное техническое описание было технически пересмотрено; предыдущие версии больше недействительны.

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Дизельштрассе 1-10 • D-26607 Аурих • Тел. +49 4941/9709-0 • info@koester.eu • www.koester.eu