



Белая краска для ремонта KÖSTER

Высококачественная силиконовая краска для минеральных и органических штукатурок.

Характеристики

Белая ремонтная краска KÖSTER – это высококачественная матово-глянцевая, не образующая пленок, водорастворимая, капиллярно- и поверхностно-гидрофобная краска на основе силиконовой смолы со специальными адгезионными добавками. Она обладает высоким водоотталкивающим эффектом и высоким содержанием CO_2 . Эта ткань обладает высокой воздухопроницаемостью и паропроницаемостью, отличной устойчивостью к атмосферным воздействиям и не пропускает проливной дождь. Кроме того, она отличается безупречным высыханием без образования пятен, очень хорошей укрывистостью, высокой степенью белизны и низкой склонностью к загрязнению.

Технические данные

папка

Плотность (+20 °C)

значение pH

Коэффициент водопроницаемости W

Плотность потока диффузии водяного пара V

Эквивалентная толщина воздушного слоя

диффузии sd Температура обработки

Поверхность высыхает полностью;

после полного высыхания можно

наносить повторно.

окрашиваемый

Эмульсия силиконовой смолы/дисперсия синтетической смолы

приблизительно 1,5 г/мл

9 - 10

$\leq 0,1 \text{ кг/м}^2 \cdot \text{час}_{0,5}$

Класс W3 (DIN EN 062-3)

приблизительно 2000 г/м²·д

Класс V1 (DIN EN 1062-3)

$\leq 0,05 \text{ м (DIN EN 7783-2)}$

от +5 °C до +30 °C

приблизительно 6 часов (+20 °C/65% относительной влажности)

приблизительно 6 часов (+20 °C/65% относительной влажности)

приблизительно 6 часов (+20 °C/65% относительной влажности)

коммерчески доступные красители

Области применения

Белая краска для ремонта KÖSTER используется для производства высокопрочных материалов.

Покрывают для минеральных и органических штукатурок, например, гладких и текстурированных. Благодаря высокой воздухопроницаемости, они отлично подходят для окрашивания реставрационных штукатурных систем KÖSTER. Покрытие также подходит для фасадов и, например, открытой каменной кладки из силикатного кирпича, кирпича и других минеральных оснований. В области охраны исторических памятников белая реставрационная краска KÖSTER обеспечивает оптимальную защиту строительных конструкций благодаря очень низкому водопоглощению и высокой паропроницаемости. Также подходит для защиты теплоизоляционных систем.

Подпочва

Поверхность должна быть ровной, несущей, чистой, сухой и без признаков мороза. Подходят все известково-цементные и цементные штукатурки групп CS II-CS IV согласно DIN EN 998-1, а также штукатурки на основе синтетических смол, силикона и силикатов. При наличии высолов необходимо сначала устранить их причину. Затем высолы следует удалить сухой щеткой, а поверхности, а также любые слегка осыпающиеся участки существующей штукатурки, следует укрепить с помощью KÖSTER Polysil TG 500. Отслоившуюся штукатурку следует удалить и заполнить или отремонтировать, например, с помощью KÖSTER Sealing Mortar WU или KÖSTER Renovation Filler. Краску KÖSTER Renovation Paint White следует наносить только после полного затвердевания штукатурки. Может потребоваться предварительный тест.

обработка

Материал следует тщательно перемешать перед использованием и нанести валиком.

Наносите кистью или подходящим распылителем. Для грунтовки разведите белую ремонтную краску KÖSTER до 10% воды. Нанесите финишное покрытие после высыхания грунтовки. Не наносите при температуре воздуха и основания ниже +5 °C, под прямыми солнечными лучами, на нагретых солнцем поверхностях или при относительной влажности выше 80%. Низкие температуры, высокая влажность и плохая циркуляция воздуха увеличат время высыхания. Температура основания должна быть как минимум на +3 °C ниже температуры точки росы (см. таблицу точек росы KÖSTER).

потребление

примерно 0,2 л/м² на слой

Расход материала может варьироваться в зависимости от метода обработки и состояния подложки.

Очистка оборудования

Сразу после обработки водой.

Форма упаковки/доставки

P 260 010

10-литровое ведро

хранилище

Прохладно, но без инея и сухо. В оригинальной герметичной упаковке.

Срок годности не менее 1 года. Вскрытую упаковку следует использовать немедленно.

Разнообразный

Перед обработкой необходимо смешать разные партии. Возможны незначительные различия в цвете между отдельными партиями.

Сопутствующие товары

KÖSTER Полисил TG 500

KÖSTER Тонкая Шпатлёвка

KÖSTER Ремонтная Штукатурка KÖSTER

Ремонтная Штукатурка Серый

KÖSTER ремонтная штукатурка белая

KÖSTER Ремонтная Штукатурка Белый/Быстрый

KÖSTER Ремонтная Штукатурка Белый/Легкий

Гидроизоляционный Раствор KÖSTER

Артикул № M 111

Артикул № M 170 020

Артикул № M 656 025

Артикул № M 661 025

Артикул № M 662 025

Артикул № M 663 025

Артикул № M 664 020

Артикул № W534 025

Информация, представленная в данном техническом описании, основана на нашем опыте и результатах исследований, насколько нам известно. Однако она не является обязательной и не освобождает пользователя от ответственности за адаптацию и проверку продукции для конкретных строительных проектов, предполагаемого использования и местных условий. Все предоставленные данные испытаний и анализы представляют собой лишь средние значения, полученные в определенных условиях. Любая информация или рекомендации наших сотрудников или представителей, выходящие за рамки информации, представленной в данном техническом описании, требуют письменного подтверждения. Применяются соответствующие стандарты, технические описания, правовые нормы и общепринятые инженерные практики. Мы не можем контролировать правильность и, следовательно, успешность обработки нашей продукции. Поэтому мы можем гарантировать качество нашей продукции только в рамках наших условий, но не ее успешность. Данное техническое описание было технически пересмотрено; предыдущие версии больше недействительны.